



Basic features

Opis skrócony	Taśma silikonowa
Zastosowanie	do ochrony kabla do osłony spawalniczej

Electrical data

Wytrzymałość na przebicie	23 kV/mm
----------------------------------	----------

Environmental conditions

Temperatura otoczenia	-40...180 °C
------------------------------	--------------

Material

Materiał	Silikon 60 biały, półprzezroczysty
Twardość	53 ±5 Shore A

Mechanical data

Ekspansja	550 %
Grubość ścianki t	1.6 mm
Wymiary	1.6 x 26 x 20000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	7.0 N/mm ²

Remarks

Usunąć folię ochronną przed użyciem!

W temperaturze pokojowej samogrzewająca się taśma silikonowa i folia rozdzielająca PE lub papier specjalny do okrywania, bandażowania i wiązania. Adhezja warstw polepsza się wskutek działania ciepła. Przetwarzanie w temperaturze pokojowej, miejsce suche i wolne od kurzu i smaru. Trwałość przechowywania ok. 6 miesięcy. Przed przetworzeniem należy unikać temperatur >30 °C i wysokiej wilgotności powietrza. Produkt nie jest substancją niebezpieczną i może być przetwarzana termicznie, entalpia ok. 17 MJ/kg.